

- ВДОСКОНАЛЕНА КЛЕЮЧА СУМІШ НА ЦЕМЕНТНІЙ ОСНОВІ



1/2



ОСОБЛИВОСТІ

- Ідеально підходить для нових поверхонь
- Легке нанесення

ДОЗУВАННЯ ВОДИ

- ▶ від 5.25 до 5.75 літрів

СПОЖИВАННЯ

- ▶ від 1,5 до 8 кг/м² (див. Таблицю споживання)

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ

- ▶ Відповідає стандарту EN 12004
- ▶ Сертифікат якості для будівництва (QB-сертифікат)

ОПИС

- Клеюча суміш для укладання керамічної плитки для нових поверхонь та після ремонту.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Внутрішні стіни
- Підлога в приміщенні та зовні

■ СУМІСНІ ПОВЕРХНІ ТА ОБЛИЦЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Див. таблицю на наступній стор.

■ СУМІСНИЙ З НАСТУПНИМИ СУМІШАМИ

- 585-19 LANKORHONIC ROULEAU**
- 586 LANKORHONIC PLAK*
- 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ**
- 596 PROLICOAT**
- 598 PROLI IMPER

■ НЕСУМІСНІ ПОВЕРХНІ

- Поверхні з металевою основою
- Штукатурка товщиною менш ніж 3 мм
- Тепла підлога будь-якого типу (для теплої підлоги рекомендуємо використання клеючої суміші C2S PAREXLANKO)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вигляд: порошок сірого або білого кольору
- Склад: гідралічна в'язка речовина, пластифікована смола, мінеральний наповнювач та домішки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відкритий час: прибл. 20 хв.
- Час коректування: прибл. 20 хв.
- Час споживання суміші: прибл. 2 год.
- Повне застигання: прибл. через 24 год.
- Початкова міцність склеювання на 28 день (МПа): ≥ 1
- Міцність склеювання під впливом води (МПа): ≥ 1
- Міцність склеювання після заморозки/відтавання (МПа): ≥ 1
- Міцність склеювання після нагрівання (МПа): ≥ 1

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Див. чинні будівельні інструкції (напр., CPT та DTU у Франції) та Керівництва з реконструкції НТЦС для отримання докладних відомостей про правила застосування продукції.

■ ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Перевірте рівність: макс. відхилення 5 мм на правилі 2 м (7 мм без стандартної бетонної стіни) і 4 мм на правилі 2 м при укладанні мозаїки.

Нова поверхня

- Поверхня має бути чистою, міцною, без пилу та залишків олії, фарби, штукатурки, цементу тощо.
- Поверхня не повинна вбирати вологу або замерзати.
 - У разі бетонної або оштукатуреної поверхні змочіть її за кілька годин до укладання плитки.
 - За допомогою 522 PROLIPRO усуньте будь-які нерівності до 10 мм.

Поверхня після ремонту

- Переконайтеся в міцності та стійкості поверхні.
- Видаліть плитку або інші елементи, що погано тримаються на поверхні.
- Замініть відсутні елементи та усуньте нерівності понад 10 мм за допомогою суміші 522 PROLIPRO.
- Зішкребіть або відшліфуйте залишки лаку, фарби або клею.
- Видаліть залишки жиру та інших речовин, що знижують адгезію (віск, мастика для підлоги тощо), за допомогою мийного розчину на основі натрію.
- Відшліфуйте стару та теракотову плитку, натуральне каміння, потім видаліть пил пирососом.

■ ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

- Один 25 кг мішок клею 522 PROLIPRO змішайте з 5,25-5,75 літрами чистої води (тобто 21-23% вмісту води) до отримання рівномірної суміші.

■ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Нанесіть клейову суміш за допомогою лопатки або шпателью на поверхню від 1 м² до 2 м². Для вирівнювання товщини використовуйте відповідний шпатель із зубцями.
- Для подвійного нанесення суміші дотримуйтесь вищезазначених вказівок, змастивши нижню частину плитки.
- Для оптимального склеювання притисніть плитку спеціальною киянкою.

ЗАТИРКА

Час висихання перед затиркою: прибл. 24 год
Для затирки можна використовувати продукт лінійки Parexlanko.

522 PROLIPRO

2/2

ДЛЯ КРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ

- ▶ Добре підготуйте поверхню: вона має бути чистою, міцною та без пилу.
- ▶ При укладанні натурального каменю заздалегідь проведіть перевірку на стійкість до плям.

УПАКОВКА

- ▶ Мішок 25 кг

ЗБЕРІГАННЯ

- ▶ 12 місяців з дати виготовлення за умови зберігання в закритій оригінальній упаковці в сухих умовах

ГАРАНТІЯ

- ▶ Від виробника

Сумісні поверхні та облицювальні матеріали

		МАКСИМАЛЬНА ПЛОЩА ПОВЕРХНІ, СМ2									
		Тонка плитка	Плитка з міжшовною затиркою	Теракотова плитка	Керамічна плитка	Фаянсова плитка	Натуральний камінь	МАКС. ВАГА			
ВНУТРІШНІ СТІНИ - В < 6 м	ПОВЕРХНІ							40 кг/м ² (з клеєм включно)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Бетон • Цементна поверхня • Гіпсокартон (гідроізолюваний чи ні) • Теракотова плитка • Газобетон • Поверхня після зняття плитки або ошкурення фарби (на цементній основі) • Дерев'яні панелі (фанера / вологостійка фанера / ОСБ-3) • Панель під облицювання • Цементна або газобетонна поверхня 	230	500	300	2 200	2 200	2 200				
ПІДЛОГА В ПРИМІЩЕННІ	<ul style="list-style-type: none"> • Бетонні плити • Бетонні підлоги зі стяжкою • Суміш для вирівнювання РЗ (мінімальна товщина 3 мм) • Стара гранітна плитка • Важкий захист • Асфальтова стяжка типу АІ1 • Склені плити або стяжка • Рідка ангідритна стяжка • Самовирівнююча цементна стяжка • Мощення або стяжка на ізоляційній основі • Стара плитка • Фарбована або клейова поверхня після шліфування • Жорстка резинова плитка 		500	900	3 600		3 600				
	<ul style="list-style-type: none"> • Суха стяжка • Легке покриття або стяжка (d ≥ 0.65) 							500	900	2 200	2 200
	<ul style="list-style-type: none"> • Дерев'яні панелі (фанера / вологостійка фанера / ОСБ-3) • Підлогова мозаїка 							500	900	1 200	1 200
ТРОТУАРНА ПЛИТКА	<ul style="list-style-type: none"> • Цементна суміш • Бетон • Цементна гідроізоляційна суміш 			900	2 200		3 600				

Спосіб нанесення суміші та споживання (приблизна вага порошку на м2)

Звичайна консистенція

Розмір плитки (см ²)	≤ 50	50 < S ≤ 500	50 < S ≤ 2200				
ВНУТРІШНІ СТІНИ	1,5 (U3)	3,5 (U6)	6 (U9)				
Розмір плитки (см ²)	≤ 50	50 < S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200		1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600
ПІДЛОГА	1,5 (U3)	3,5 (U6)	4,5 (U6)	4,5 (U9) E > 0,5% для керамічної плитки E > 2% для натурального каменю	6 (U9) E > 0,5% для керамічної плитки p > 2% для натурального каменю	7 (8 x 10 x 20 або ø20)	8 (8 x 10 x 20 або ø20)
ТРОТУАРНА ПЛИТКА	1,5 (U3)	5 (U6)	6 (U9)	7 (U9)		8 (8 x 10 x 20 або ø20)	8 (8 x 10 x 20 або ø20) Лише натур. камінь

ОДНОСТОРОННЄ НАНЕСЕННЯ

ПОДВІЙНЕ НАНЕСЕННЯ

p = пористість % E = Водопоглинання (%)

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА. Компанія PG-roof® за запитом надаватиме інформацію та допомогу щодо конкретного використання продукту. Таку допомогу не слід розуміти як конструктивний дизайн та концепцію, а також відповідність поверхонь чи контроль за чинними правилами використання.

ВИПУСК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Серпень 2020 р.

Інформація, представлена в цьому документі, випливає з наших знань про продукцію та нашого досвіду. Перед поданням заявки клієнти та користувачі повинні перевірити наявність останньої версії цього документа. Перевірте наявність оновлень на веб-сайті www.parexlanko.com.

PARXGROUP S. A.: пл. Резистанс, 19 - 92445 lcci-le-Mulino - Тел. (33) 01 41 17 20 00

Технічна інформація: 0 826 08 68 78 (0,15 €/хв. + вартість дзвінка)

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ІМПОРТЕР:

Pierra Ukraine, Київ, 044 333 7136, pierra.com.ua

PARXLANCO

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Температура застосування суміші: від 5°C до 35°C.
- Перед використанням див. Паспорт безпеки.