

Idrokol X20

ЛАТЕКСНА ДОБАВКА НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ СМОЛ У ВОДНІЙ ДИСПЕРСІЇ. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК ДОПОМІЖНА РЕЧОВИНА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ АДГЕЗІЙ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕМЕНТНИХ РОЗЧИНІВ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЗАСТОСУВАНЬ.



ОПИС

Латекс на основі синтетичних смол у водній дисперсії, без розчинників. Продукт являє собою рідину з низькою в'язкістю білого кольору і характеризується високою стійкістю до лужного омилення.

ПЕРЕВАГИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продукт без розчинників, без запаху
- Просте і швидке нанесення
- Знижені витрати
- Також підходить для зовнішніх покриттів

УПАКОВКА

Каністра 10 кг - Стандартний піддон 600 кг
Каністра 20 кг - Стандартний піддон 720 кг

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Особлива універсальна добавка, яка може використовуватися в багатьох областях застосування. Добавка для цементних розчинів типу стяжок, штукатурки, вирівнювання, з метою підвищення адгезивних характеристик і механічної міцності. Добавка для виготовлення розчину контактного шару для адгезивних стяжок на основі готового Litocem Pronto / Litocem або портландцементу на старих основах. Добавка для приготування розчину контактного шару для холодних швів між свіжим і старим бетоном. Добавка для змішування з цементними клеями для поліпшення адгезивних характеристик.

ПІДГОТОВКА ОСНОВ

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними, без тріщин або розтріскувань, досить витриманими і вільними від вологи. Залишки цементу, вапна, гіпсу або старого клею можуть бути механічно видалені за допомогою пікоструминної обробки, шліфування або інших відповідних методів.

ПРОПОРЦІЯ ЗМІШУВАННЯ

	ДОБАВКА ДО СТЯЖКИ	ДОБАВКА ДЛЯ ВИРІВНЮВАНЬ ДО 10 мм	ДОБАВКА ДО ШТУКАТУРКИ	ДОБАВКА ДО КОНТАКТНОГО ШАРУ	ДОБАВКА ДО ЦЕМЕНТНОГО КЛЕЮ
Idrokol X20	30 кг	1 частина	1 частина	1 частина	2 кг
вода	120 кг	1 частина	4 частини	1 частина	4 кг
цемент	300 кг	4 частини	5 частин	3 частини	-
інертні наповнювачі	-	-	15 частин	-	-
інертні наповнювачі 0-8 мм	1 м ³	-	-	-	-
дрібний пісок	-	4 частини	-	-	-
цементний клей	-	-	-	-	20 кг

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Для будь-якого типу суміші рекомендується попередньо змішати добавку з водою перед дозуванням інших порошкоподібних компонентів, дотримуючись зазначені кількості. Розчини можна зробити за допомогою бетонозмішувача, змішувачів для розчинів або електродрилем, оснащеним гвинтом для перемішування. У будь-якому випадку рекомендується не перевищувати час змішування, щоб уникнути надмірного потрапляння повітря у систему. У разі вирівнювання малої товщини або прилеглих стяжок необхідно перед заливкою нанести на стару основу розчин контактного шару, що складається з Idrokol X20, води та цементу в таких частинах (1:1:3).

НАНЕСЕННЯ

Нанесення розчину можна проводити пензлем, валиком або щіткою, і суміш необхідно наносити «свіже на свіже» до того, як розчин сформує поверхневу плівку.

Потім суміш необхідно утрамбувати і затерти до необхідної товщини.

Цементні клеї з добавкою Idrokol X20 необхідно наносити на основу зубчастим шпателем.

У разі застосування на відкритому повітрі нанесіть клейовий розчин на задню частину плитки (метод подвійного нанесення).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Наносити продукт при температурі від +10°C до +30°C
- Оскільки це продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. При перевезенні і зберіганні упаковок на складі переконайтеся, що температура не нижче +5°C, щоб не погіршити якість продукту
- У разі застосування на зовнішніх стінах, враховуючи безліч випадків, заздалегідь проконсультуйтеся у відділі технічної підтримки компанії Літокол Плюс
- Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до висхідної капілярної вологості
- У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед використанням
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

#3'єднувальний цементний розчин для адгезивних стяжок виконується з використанням води, цементу і латексу на водній основі, типу Idrokol X20 компанії Litokol S.p.A.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Білий
Питома вага	1,0 кг/дм ³
pH	10 - 11,5
В'язкість за Брукфільдом (SP 6 - 20 об/хв)	10 - 30 МПа^с
Сухий залишок	47-50%
Митний код	39069000
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Пропорція змішування	Див. таблицю
Нанесення	Згідно до поточного використання
Дозволені температури застосування	Від +5°C до +35°C
Очищення обладнання	З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого продукту.
Витрата	Згідно до поточного використання

ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов будівництва.

Картка **п. 502**
Редакція **п. 2**
Дата: **Січень 2021**

ТОВ «Літокол Плюс»
м. Київ, Україна
вул. Маричанська, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua
www.litokol.ua

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

